

**GENERALITÀ D'IMPIEGO**

**Descrizione**

Smalto a rapida essiccazione.

**Classificazioni**

UNI 9868

**Destinazione**

Esterno: per finiture lucide, resistenti e durature.

**Idoneità supporti**

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto, opportunamente preparato con primer e intermedi a rapida essiccazione.

**IDENTIFICAZIONE**

**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: alchidico modificato

Aspetto: brillante (superiore a 85 gloss)

**Caratteristiche tecniche**

Colore: bianco, nero, tinte di cartella e sistema tintometrico.

Peso specifico: 1,17 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 4007 cPoise

Resa: 12 – 15 mq./lt

Diluizione: 10 – 15% diluente nitro

**APPLICAZIONE**

**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 70%

**Preparazione del supporto**

I supporti devono essere asciutti, puliti, sgrassati, carteggiati.

**Modalità di applicazione**

Spruzzo. Piccoli ritocchi possono essere eseguiti a pennello.

Si consiglia di applicare due mani di prodotto.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

**Essiccazione**


Fuori polvere: 30 minuti a 20°C

Carteggiabile: dopo 12 ore

Indurimento completo: 24 ore

**Sovraverniciabilità**

Dopo 12 ore.



# SPRINTKELLY

### IMMAGAZZINAMENTO

#### Confezionamento

Litri 0,750 – 2,500 – 16

#### Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

### INDICAZIONI DI SICUREZZA

#### Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P102 – P305 + P351 + P338 – P271  
Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

#### Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

#### Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

#### Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992