

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Smalto sintetico super.

Classificazioni

UNI 9868

Destinazione

Esterno: dove è richiesta una finitura lucida resistente. I solventi utilizzati sono inodore e permettono l'applicazione anche in ambienti chiusi.

Idoneità supporti

Applicabile su ferro, legno, cemento, opportunamente trattati con antiruggine e fondi idonei. Manufatti zincati e in alluminio vanno preventivamente trattati con KELLY PRIMER o PRIMER MARE.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resina alchidica/modificata

Aspetto: brillante

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco, nero, tinte di cartella più oro, alluminio.

Gloss: >90

Peso specifico: 1,25 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 4008 cPoise

Resa: 11 – 13 mq./lt

Diluizione: diluente sintetico. A pennello o rullo max 8-10%; a spruzzo max 15%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere puliti, sgrassati, carteggiati e preparati con primer e sottofondi adatti.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Si consiglia di applicare due mani di prodotto, carteggiando tra le mani.


Essiccazione

Fuori polvere: 3 - 4 ore a 20°C

Carteggiabile: dopo 24 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore carteggiare con carta fine e applicare la seconda mano.



IMMAGAZZINAMENTO**Confezionamento**

Litri 0,125 – 0,750 – 2,500 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

R 10 – S 2 – S 21 – S 24 – S 43

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

Avvertimenti per l'utilizzatore


Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.