

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Smalto per supporti zincati. Può fungere da fondo, previa carteggiatura, a smalti sintetici che non possono essere applicati direttamente su supporti zincati.

Classificazioni

UNI – EN – ISO 2409 (adesione)

Destinazione

Esterno: su manufatti ove è richiesta una finitura semilucida in mano unica.

Idoneità supporti

Strutture zincate a caldo e a freddo, alluminio, cemento, cemento fibrato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato
 Tipo di legante: resina acrilica/modificata
 Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco, nero, marrone, verde persiana, grigio medio.
 Peso specifico: 1,17 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)
 Viscosità: 1150 cPoise
 Resa: 8 – 12 mq./lt
 Diluizione: diluente sintetico. A pennello o rullo max 8-10%; a spruzzo max 15%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C
 Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere accuratamente puliti, sgrassati, leggermente carteggiati e spolverati. Sgrassaggio con solvente o sgrassanti alcalini, fosfo-sgrassaggio, sabbiatura.
 È sempre consigliabile, fare appassire per qualche tempo la zincatura nuova, per migliorare l'adesione della pittura.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 2 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore applicare eventuale seconda mano se necessaria.



Via del Tresaccio
 CITTA' DELLA PIEVE (PG)
 Tel. 0578 21349 r.a.
 Fax 0578 20809
 e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,500 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P102 – P210 – P271

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992