

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Rivestimento murale a granulometria variabile, bianco e colorato .

Destinazione

pannelli in finta muratura , cappe di camino , barbecue ecc.

Verniciatura di muri diretta

Classificazione

DIN 53778 (resistenza al lavaggio)

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto nuovo o già pitturato, purchè opportunamente preparato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido

Tipo di legante: polimeri acrilici modificati

Aspetto : opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco e colorato.

Peso specifico: 1.60 ± 0.05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: 1 MQ /Kg. circa

Diluizione per uso pennello o rullo: con acqua max. 30%

Diluizione per uso a spatola: pronto all'uso

Viscosità : tixotropica

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura : min. +5 max 30° C. - U.R. < 85% circa

Modalità di applicazione


Rullo e spatola.

Preparazione delle superfici d'applicazione nuove

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari.

Essiccazione

In profondità 2 giorni a 20C°



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 5 - 15

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo)

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

CICLO APPLICATIVO

ARREDOCASA può essere applicato su intonaci civili finiti al grezzo staggiati, lisciati e non isolati, pannelli di legno per finta muratura , cappe di camino , barbecue ecc.

Tecnica a spatola: L'applicazione va eseguita con spatola di acciaio in una mano con un consumo indicativo di circa gr/MQ 1000. Vi indichiamo il ciclo applicativo:

1) Il prodotto è molto denso ed è pronto all'uso, per la stesura dell'unica mano. Infatti va applicato direttamente sul supporto, avendo cura di posarlo in modo omogeneo. Quindi lisciarlo con la spatola accuratamente.

2) Può essere sovrapplicato con **Arredo Casa Gr.Fine** con piccole spatolate e poi decorato con **Silox K 98 Velatura**, per dargli un effetto antichizzato.

Tecnica a rullo: L'applicazione va eseguita prima con spatola di acciaio in una mano con un consumo indicativo di circa gr/MQ 1000, in modo da stendere il prodotto sul supporto.

Poi utilizzare il rullo per l'ottenere l'effetto desiderato.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992