

SILOX K98 VELATURA

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura semi coprente per effetti speciali.

Classificazioni

DIN 52617 (idrorepellenza)

DIN 52615 (permeabilità al vapore)

DIN 18363 (sostanze organiche non superiori al 5%)

Destinazione

Effetti cromatici particolari su facciate ed interni.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale già pitturato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine silossaniche

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: tinte di cartella a sistema tintometrico.

Peso specifico: $1,05 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Resa: 10 mq./lt circa, in dipendenza del supporto e del tipo di finitura desiderata

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

SILOX K 98 VELATURA non può essere applicato sotto il sole diretto, in giornate particolarmente ventose, con umidità relativa superiore al 70% o in previsione di nebbia notturna o pioggia.

Preparazione dei supporti per esterni

Dopo aver preparato adeguatamente il supporto, raschiando o spazzolando le vecchie pitture ed avendo cura di eliminare le eventuali pellicole in fase di distacco, applicare una prima mano di fissativo ECOFIX o ECOFIX PIGMENTATO, quindi due mani del fondo desiderato: SILOX K98 bianco, quando si desidera ottenere una finitura liscia e vellutata; SILOX K98 GRANULATO bianco, quando si vuole realizzare una finitura a granulometria, con effetto finale rustico.

Preparazione dei supporti per interni

Dopo aver carteggiato, spolverato e se necessario, stuccato, applicare una mano di fissativo ACRILFIX diluito 1 a 10 con acqua, quindi, trascorse minimo 8 ore, applicare due mani del prodotto bianco desiderato: WASHKELLY, IDROLAV LX 85 o ANTARES PLUS.

Effetto finitura per esterni ed interni

L'applicazione di SILOX K98 VELATURA, in relazione dell'effetto decorativo che si vuole ottenere, prevede l'utilizzo di uno strumento applicativo specifico (guanto, spugna, pennello, tamponi, rulli) che deve essere inumidito con il prodotto, in tutta la sua superficie. Quindi, si procede alla stesura della velatura, partendo dall'angolo superiore della parete, con un movimento dall'alto verso il basso.

Si raccomanda di utilizzare sempre la stessa quantità di prodotto, in modo da evitare evidenti ed antiestetici contrasti di colore sulla parete e si consiglia di non applicarlo su una parte già decorata, onde evitare sgradevoli problemi di sovrapplicazione.

Nel caso si desideri un effetto più omogeneo e con un tono di colore più forte, è possibile eseguire le stesure di una seconda mano su SILOX K98 VELATURA, dopo che la prima è completamente asciutta. Questa mano può essere applicata con un colore diverso dalla prima.

Essiccazione

Secco al tatto: 4 ore a 20°C



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

SILOX K98 VELATURA

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,5 – 5 – 15

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992