

BELLATRIX SATINATO

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Smalto all'acqua di alta qualità.

Classificazioni

UNI 9868

Destinazione

Esterno/interno: quale finitura lucida non ingiallente, resistente e duratura.

Idoneità supporti

Applicabile su: legno, muro, plastica, PVC, lamiera zincata. Il ferro, va preventivamente trattato con BELLATRIX PRIMER U.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: satinato

Caratteristiche tecniche

Colore: tinte di cartella e sistema tintometrico.

Peso specifico: $1,10 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Resa: 12 – 14 mq./lt

Diluizione: acqua massimo 5%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

I supporti devono essere puliti sgrassati e carteggiati.

Essiccazione

Fuori polvere: 1 ora 20° C

Carteggiabile: dopo 24 ore a 20° C

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore, procedere carteggiando con carta fine.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BELLATRIX SATINATO**IMMAGAZZINAMENTO****Confezionamento**

Litri 0,500 – 0,750 – 2,5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA**Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992