

BELLATRIX ANTICHIZZANTE**GENERALITÀ D'IMPIEGO****Descrizione**

Smalto ferro micaceo ad acqua

Classificazioni

UNI 5687 (resistenza alla corrosione) – UNI 93905 (adesione)

Destinazione

Esterno/interno

Idoneità supporti

Applicabile su svariati tipi di supporti preventivamente trattati.

IDENTIFICAZIONE**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: ruvido, grana fine o grana media

Caratteristiche tecniche

Colore: grigio e colori a Sistema Tintometrico *Kelly Color System*

Peso specifico: $1,43 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Resa: 10 - 12 mq./lt

Diluizione per applicazioni pennello/ruolo : acqua massimo 5%

Diluizione per applicazioni a spruzzo : acqua massimo 10%

Diametro ugelli: 1,5 – 1,7 mm

Pressione: 2 – 2,5 atm

APPLICAZIONE**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Ferro: rimuovere eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti. Su ferro nuovo la superficie dovrebbe essere leggermente abrasivata. Spolverare, sgrassare lavando con diluente. Utilizzare se necessario il TRASFORMER. Quindi applicare precedentemente una o due mani di BELLATRIX PRIMER U. Attendere 24 ore.


Lamiera zincata: eliminare i sali di zinco, sgrassare con acqua e detersivo o con solvente. A superficie asciutta applicare una mano di BELLATRIX PRIMER U.

P.V.C.: le superfici molto lucide e/o lisce devono essere opacizzate, sgrassare con alcool o con acqua e detersivo, applicare una mano di BELLATRIX PRIMER U.

Alluminio e leghe: Dopo accurata pulizia e sgrassaggio, applicare una mano di BELLATRIX PRIMER U. A completa essiccazione eliminare eventuali tracce di condensa (alcool).

Legno nuovo: Applicare una mano di BELLATRIX IMPREGNANTE INCOLORE, utilizzato come protettivo di profondità (evitando la formazione di un film superficiale), carteggiare leggermente, spolverare. Quindi utilizzare BELLATRIX FONDO OPACO

Legno vecchio: Preparazione come per il nuovo con in più eventuale trattamento antitarlo e antifungo blu.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BELLATRIX ANTICHIZZANTE

Essiccazione

Al tatto: 90 - 120 minuti a 20°C

Finitura

Applicare due mani di BELLATRIX ANTICHIZZANTE con intervallo di almeno 24 ore una dall'altra.

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.


Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992