

BELLATRIX PRIMER U

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Ancorante anticorrosivo universale a base acqua.

Classificazioni

UNI 5687 (resistenza alla corrosione) – UNI 93905 (adesione)

Destinazione

Esterno/interno: primer per cicli ecologici all'acqua.

Idoneità supporti

Applicabile su tutti i tipi di supporti.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: resine acriliche

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco

Peso specifico: $1,19 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Resa: 16 mq./lt

Diluizione per applicazioni pennello/ruolo : acqua massimo 5%

Diluizione per applicazioni a spruzzo : acqua massimo 10%

Diametro ugelli: 3 mm

Pressione: 2,5 atm

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 massimo 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Ferro: rimuovere accuratamente eventuali presenze di ruggine e vecchi smalti sfoglianti, carteggiare e spolverare, applicare una o due mani di TRASFORMER.

Acciaio zincato: sgrassare accuratamente con un panno imbevuto di diluente, se necessario rimuovere i sali di zinco mediante spazzolatura o sabbatura di pulizia.

Alluminio o P.V.C.: sgrassare accuratamente con idonei detergenti, carteggiare e spolverare. Applicare una mano di BELLATRIX PRIMER U.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Si consiglia di applicare due mani di prodotto.

Essiccazione

Al tatto: 1 ora a 20° C

Il manufatto verniciato non va fatto essiccare all'aperto se c'è umidità (es. di notte, con cattivo tempo...)

Sovraverniciabilità

Si consiglia l'applicazione di BELLATRIX PRIMER U in due mani, con un intervallo di almeno 8 ore una dall'altra.

Trascorse 8 ore procedere con il ciclo all'acqua di finitura.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

BELLATRIX PRIMER U

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.