

KELLYWOOD IMPREGNANTE**GENERALITÀ D'IMPIEGO****Descrizione**

Impregnante al solvente neutro e colorato.

Classificazioni

UNI 9999

Destinazione

Esterno: per la colorazione, protezione e conservazione del legno.

Idoneità supporti

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto legnoso, opportunamente preparato.

IDENTIFICAZIONE**Presentazione/Composizione**

Stato fisico: liquido incolore e colorato

Tipo di legante: alchidico

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: tinte di cartella.

Peso specifico: $0,83 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C

(ASTM D 1475-60)

Viscosità: 13" (ASTM D 1200 – 70 Ford 4)

Resa: 8-10 mq./lt circa, in dipendenza dell'assorbimento del legno

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE**Condizioni ambientali**

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 70%

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, sgrassati, carteggiati.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 2 ore a 20°C

Indurimento completo: 48 ore

Sovraverniciabilità

Trascorse 24 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

KELLYWOOD IMPREGNANTE

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,500 – 5 – 25

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P102 – P210 – P271

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992