

ANTARES PLUS

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura lavabile acrilica.

Classificazioni

DIN 53778 (resistenza al lavaggio)

Destinazione

Esterno/interno: ove è richiesta buona resistenza al lavaggio, elevato potere coprente e scorrevolezza in applicazione.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: polimeri acrilici modificati

Aspetto: opaco vellutato

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco e sistema tintometrico.

Confezioni da litri 0,750 colori: bianco, nero, giallo ocra, rosso inglese, terra d'ombra, verde oliva, bleu scuro, giallo limone

Peso specifico: 1,50 ± 0,05 Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 12 - 14 mq./lt circa

Diluizione: acqua, prima mano massimo 30% seconda mano 20%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: minimo +5 massimo 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi d'inquinanti vari. Si consiglia l'uso preventivo di fissativi o isolanti.

Modalità di applicazione

Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Al tatto: 3 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 6 ore.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

ANTARES PLUS

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,5 – 5 – 15

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto (teme il gelo).

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56

(controlli

sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

VOCE DI CAPITOLATO

ANTARES PLUS, è una pittura lavabile formulata con polimeri acrilici modificati, d'elevato potere coprente, bianca, antigoccia. Adatta sia per esterno che interno.

Intonaci esterni o interni nuovi: subito dopo la stagionatura dell'intonaco, quindi con giornata asciutta (inferiore al 70% U.R.), non ventosa e con temperatura al di sopra di + 5° C, applicare una mano di ECOFIX-NANO TECH diluito al 50% per esterni o al 100% sempre con acqua all'interno o ACRILFIX diluito 1 – 5 con acqua per esterni o 1 – 8 per interni con un consumo di 8 MQ/Lt o SUPERFOND AL TITANIO, con un consumo di 7-8 MQ/Lt, in caso di supporti alcalini o fortemente assorbenti. Trascorse minimo 8 ore applicare la prima mano di ANTARES PLUS, diluita al 30% con acqua. Trascorse 12 ore applicare la seconda mano di ANTARES PLUS, diluita al 20% sempre con acqua, con un consumo totale di 5 mq./lt. al prezzo di euro al mq. per fornitura e messa in opera, escluso ponteggi e ulteriori interventi di preparazione.

Intonaci esterni già pitturati: lavare l'intonaco con idropulitrice o in alternativa spazzolarlo in modo accurato per rimuovere parti non aderenti, quindi con giornata asciutta (inferiore al 70% U.R.), non ventosa e con temperatura al di sopra di + 5° C, applicare 1 o 2 mani di ECOFIX-NANO TECH diluito al 50% con acqua o SUPERFOND AL TITANIO sempre diluito al 50% con acqua e con un consumo di 7-8 MQ/Lt, in caso di supporti alcalini o fortemente assorbenti. Trascorse minimo 8 ore, applicare la prima mano di ANTARES PLUS, diluita al 30% con acqua. Trascorse 12 ore applicare la seconda mano di ANTARES PLUS, diluita al 20% sempre con acqua, con un consumo totale di 5 mq./lt. al prezzo di euroal mq. per fornitura e messa in opera, escluso ponteggi e ulteriori interventi di preparazione.

Intonaci interni già pitturati: carteggiare, spolverare e stuccare se necessario, quindi applicare una mano di di ECOFIX-NANO TECH diluito al 100% con acqua o ACRILFIX diluito 1 – 8 con un consumo di 8 MQ/Lt. Trascorse minimo 8 ore, applicare la prima mano di ANTARES PLUS, diluita al 30% con acqua. Dopo 12 ore applicare la seconda mano di ANTARES PLUS, diluita al 20% sempre con acqua, con un consumo totale di 5 mq./lt. al prezzo di euro al mq. per fornitura e messa in opera, escluso ponteggi e ulteriori interventi di preparazione.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego

