

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura lavabile traspirante.

Classificazioni

UNI 9396 (coefficiente di permeabilità al vapore) DIN 53778 (resistenza al lavaggio)

Destinazione

Interno: ove sia richiesta una finitura coprente, resistente e traspirante.

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: copolimeri sintetici

Aspetto: opaco vellutato

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Peso specifico: $1,60 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 9-10 mq./lt circa

Diluizione: acqua, prima mano max.30% seconda mano max. 20%

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari. Si consiglia l'uso preventivo di fissativi o isolanti.

Modalità di applicazione


Pennello, rullo, spruzzo.

Essiccazione

Fuori polvere: 6 ore a 20°C

Sovraverniciabilità

Trascorse 12 ore



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 4 – 14

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.