

RASAMUR NTK

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Stucco in pasta

Destinazione

Interno: rasatura di grandi superfici in muratura, cartongesso, preparazione di fondi per decorazioni, rasature di pareti da tappezzare.

Idoneità supporti

Applicabile su muro e cartongesso.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: pasta

Tipo di legante: resine sintetiche

Aspetto: opaco

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Peso specifico: $1,80 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa: allo spessore di un millimetro 1,2 kg./mq.

Diluizione: pronto all'uso

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 75%

Preparazione del supporto

Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti, carteggiati.

Modalità di applicazione

Spatola.

Essiccazione

Secco al tatto: 2 ore

Carteggiabile: dopo 24 ore

Sovraverniciabilità

Dopo 24 ore previa carteggiatura.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

RASAMUR NTK

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Kg. 5 – 20

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Inodore.

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.
 Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
 INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
 CITTA' DELLA PIEVE (PG)
 Tel. 0578 21349 r.a.
 Fax 0578 20809
 e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992