

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Smalto a rapida essiccazione.

Classificazioni

UNI 9868

Destinazione

Esterno: per finiture lucide, resistenti e durature.

Idoneità supporti

Applicabile su qualsiasi tipo di supporto, opportunamente preparato con primer e intermedi a rapida essiccazione.

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: alchidico modificato

Aspetto: brillante (superiore a 85 gloss)

Caratteristiche tecniche

Colore: bianco, nero, tinte di cartella e sistema tintometrico.

Peso specifico: $1,17 \pm 0,05$ Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: 4007 cPoise

Resa: 12 – 15 mq./lt

Diluizione: 10 – 15% diluente nitro

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. + 5 max 35° C

Umidità relativa: inferiore 70%

Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, sgrassati, carteggiati.

Modalità di applicazione

Spruzzo. Piccoli ritocchi possono essere eseguiti a pennello.

Si consiglia di applicare due mani di prodotto.

SOLO PER USO PROFESSIONALE.

Essiccazione


Fuori polvere: 30 minuti a 20°C

Carteggiabile: dopo 12 ore

Indurimento completo: 24 ore

Sovraverniciabilità

Dopo 12 ore.



SPRINTKELLY

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Litri 0,750 – 2,500 – 16

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

H226 – P102 – P305 + P351 + P338 – P271
Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità.

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza.

Gradevolezza olfattiva

Odore di solventi organici.

Identificazione tipologia rifiuti

Rifiuti speciali.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.



Certificato n°: 208992