

## GENERALITÀ D'IMPIEGO

### Descrizione

Pittura semilavabile.

### Destinazione

Interno: ove sia richiesta una finitura bianca coprente.

### Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto minerale nuovo o già pitturato.

## IDENTIFICAZIONE

### Presentazione/Composizione

Stato fisico: liquido colorato

Tipo di legante: copolimeri sintetici

Aspetto: opaco

### Caratteristiche tecniche

Colore: bianco.

Peso specifico:  $1,60 \pm 0,05$  Kg./lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Viscosità: tixotropica

Resa: 9 - 10 mq./lt circa

Diluizione: acqua, prima mano massimo 30% seconda mano 20%

## APPLICAZIONE

### Condizioni ambientali

Temperatura ambiente: min. +5 max 35° C

### Preparazione del supporto

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di inquinanti vari. Si consiglia l'uso preventivo di fissativi o isolanti.

### Modalità di applicazione


Pennello, rullo, spruzzo.

### Essiccazione

Fuori polvere: 6 ore a 20°C

### Sovraverniciabilità

Trascorse 12 ore



**kelly color** s.r.l.  
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio  
CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
Tel. 0578 21349 r.a.  
Fax 0578 20809  
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

**IMMAGAZZINAMENTO**

**Confezionamento**

Litri 4 – 14

**Conservazione**

Al coperto in luogo fresco e asciutto, teme il gelo.

**INDICAZIONI DI SICUREZZA**

**Classificazione in relazione alla pericolosità**

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

**Gradevolezza olfattiva**

Inodore.

**Avvertimenti per l'utilizzatore**

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

**Identificazione tipologia rifiuti**

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.



**kelly color** s.r.l.  
**INDUSTRIA COLORI E VERNICI**

Via del Tresaccio  
 CITTA' DELLA PIEVE (PG)  
 Tel. 0578 21349 r.a.  
 Fax 0578 20809  
 e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.