

TERRE DEL DUCA

GENERALITÀ D'IMPIEGO

Descrizione

Pittura decorativa ad effetto antichizzato

Destinazione

Superfici interne di ambienti in ogni tipo sia di edificio storici che moderni.

Classificazione

DIN 53778 (effetto pulizia) : oltre 2000 cicli abrasivi

DIN 53778W (resistenza al lavaggio) : oltre 3000 cicli abrasivi

DIN 53778S (resistenza ad abrasione) : oltre 4000 cicli abrasivi

Idoneità supporti

Applicabile su ogni tipo di supporto nuovo o già pitturato, purchè opportunamente preparato. Questo prodotto necessita dello speciale fondo **Primer del Duca**, al fine di ottenere i suoi favolosi effetti decorativi

IDENTIFICAZIONE

Presentazione/Composizione

Resine acriliche in dispersione acrilica, speciali pigmenti organici ed inorganici

Caratteristiche tecniche

Colore: tinte di cartella a Sistema Tintometrico *Kelly Color System*.

Peso specifico: 1.200 ± 30 gr/Lt a 25° C (ASTM D 1475-60)

Resa Terre del Duca: 8 MQ /Lt con una mano

Resa Primer del Duca: 12-14 MQ /Lt con una mano

Diluizione Terre del Duca: pronto all'uso

Diluizione Primer del Duca: acqua Max.15-20%

Lavabilità : con acqua e comuni detersivi dopo 10 giorni dall'applicazione

APPLICAZIONE

Condizioni ambientali

Temperatura : min. +5 max +35° C.

Modalità di applicazione

Pennello TE25 e Spatola SD20

Avvertenza

Agitare manualmente o in mixer giroscopico 1 min. a bassa velocità

Preparazione delle superfici

Muri Nuovi: I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, quindi, se necessario, applicare una mano di fissativo Acrifix diluito 1-8 con acqua o Ecofix pronto all'uso. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una mano di Primer del Duca diluito al 15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore e procedere con l'applicazione di Terre del Duca.

Muri Vecchi: Carteggiare, spolverare e stuccare se necessario, quindi applicare una mano di fissativo Acrifix diluito 1-8 con acqua o Ecofix pronto all'uso. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare una mano di Primer del Duca diluito al 15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione e procedere con l'applicazione di Terre del Duca.

Legno, PVC, Vetro, Leghe Leggere, Ferro verniciato: Sgrassare bene il supporto, carteggiare bene le superficie per migliorare l'adesione. Applicare una mano di primer adeguato alla natura del supporto, poi applicare una mano di Primer del Duca diluito al 15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione e procedere con l'applicazione di Terre del Duca.



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992



kelly color s.r.l.
INDUSTRIA COLORI E VERNICI

Via del Tresaccio
CITTA' DELLA PIEVE (PG)
Tel. 0578 21349 r.a.
Fax 0578 20809
e-mail info@kellycolor.it



Certificato n°: 208992

Ferro Nuovo (non trattato): Sgrassare il supporto, una mano o due di antiruggine Bellatrix Primer U. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Poi applicare una mano di Primer del Duca diluito al 15-20% con acqua. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione e procedere con l'applicazione di Terre del Duca.

Essiccazione

Al tatto 3÷4 ore a 20C°

Pulizia attrezzi

Acqua

IMMAGAZZINAMENTO

Confezionamento

Terre del Duca : Litri 0,750 – 2,5 – 5

Primer del Duca : Litri 2,5 – 5

Conservazione

Al coperto in luogo fresco e asciutto, in latta ben chiusa anche dopo l'uso (teme il gelo)

Stabilità

2 anni circa

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Classificazione in relazione alla pericolosità

Non richiede etichettatura (Leg. 256/74 e Dirett. CEE n.325/91).

Non contiene pigmenti metallici ad alta tossicità

Ove applicabili si faccia riferimento alla seguente normativa D.P.R. 303/56 (controlli sanitari).

Avvertimenti per l'utilizzatore

Attenersi alla relativa scheda di sicurezza

Identificazione tipologia rifiuti

Contenitori vuoti puliti: rifiuti speciali assimilabili agli urbani.

Contenitori con tracce di prodotto essiccato: rifiuti speciali.

CICLO APPLICATIVO

Effetto antichizzato classico

Applicare e lavorare il prodotto gradualmente su una piccola superficie (circa 1-2 mq), utilizzando lo speciale pennello TE 25. La tecnica applicativa, consiste nello stendere la pittura incrociando le pennellate in tutte le direzioni, in modo da uniformare adeguatamente il prodotto. Quindi ripassare immediatamente con il pennello scarico per rendere omogenea la distribuzione del prodotto. Dopo 5-10 minuti a 20°C ripassare la superficie, facendo una leggera pressione, con la spatola speciale SD 20 schiacciando il prodotto con la stessa tecnica applicativa sopra descritta, cioè alternando ed sovrapponendo le spatolate.

Effetto marmorino

Applicare il prodotto trasversalmente, dall'alto verso il basso, utilizzando lo speciale pennello TE 25. Per ottenere le venature tipiche dell'effetto marmorino, è necessario mantenere la direzione iniziale con piccole pennellate diagonali della lunghezza di circa 10-15 cm. Dopo 15-20 minuti a 20°C dall'applicazione del prodotto, quando la parte liscia della pittura è asciutta e la parte ruvida è ancora bagnata, ripassare la superficie, facendo una leggera pressione, con la spatola speciale SD 20 schiacciando il prodotto obliquamente, seguendo la stessa direzione delle pennellate.

N.B. Il Presente Bollettino Tecnico è redatto al meglio delle ns. conoscenze, non è tuttavia impegnativo e non comporta responsabilità anche a causa delle diverse condizioni di impiego.